

Behandelter kalzinierter Kaolin

Typische Eigenschaften	Multibrite 1AS	Multibrite 2AS	Multibrite 3AS	Multibrite 1VS	Multibrite 2VS	Multibrite 3VS
Rückstand + 45µm (% max.)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
% < 2 Mikrometer	68-72	78-82	73-77	68-72	68-72	73-77
Helligkeit (ISO)	90±1.5	92±1.5	95±1.5	90±1.5	92±1.5	95±1.5
Helligkeit (Y Luci)	90±1.5	90±1.5	92±1.5	89±1.5	89±1.5	90±1.5
Dichte	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
Flüchtige Anteile bei 105°C (% max)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Partikelgröße > 5µm (%)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
% Fe ₂ O ₃			0.2			0.2
pH	5.5-6.5	5.5-6.5	5.5-6.5			